



NUOVA CAF S.r.l.

Via L. Einaudi, 6/7_Z.I. – 61032 Fano (PU)_ Italy

Tel. +39 0721 854235 – fax +39 0721 854596

www.nuovacaf.it - info@nuovacaf.it

HYDROCRIL – fissativi al solvente e all'acqua

Isolante all'acqua per interno ed esterno formulato con resina acrilica. È adatto come mano di fondo per interno prima di applicare le idropitture. Su muri mai tinteggiati può essere applicato anche in esterno. Riduce ed uniforma gli assorbimenti dei supporti da verniciare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: polimero acrilico in dispersione acquosa.

Solventi: acqua.

Aspetto della superficie trattata: ravvivata "effetto bagnato".

Sostanza attiva: 30%.

Applicazione: pennello, spruzzo.

Diluizione: 300% con acqua pura.

Resa: 4-5 mq/lt secondo l'assorbimento del supporto.

Essiccazione: secco in profondità 12 ore ca.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere eventuali muffe, efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture spazzolando oppure mediante lavaggio. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti.

Raschiare e spazzolare la superficie asportando tutti i residui, applicare quindi una mano di **Hydrocril**. Aspettare almeno 24 ore prima di applicare la pittura.

CONDIZIONI CLIMATICHE

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l'applicazione in specifiche condizioni climatiche:

- applicare a temperature comprese tra 5°C e 35°C;
- evitare l'applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,
- evitare l'applicazione in caso di pioggia imminente,
- evitare l'applicazione in caso di umidità;
- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore.

CONSIGLI UTILI:

- conservare a temperatura ambiente,
- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso
- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc...).

Teme il gelo.

Confezioni: 1 - 5 - 25 lt;

Colore: trasparente

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l'uso.

Le indicazioni tecniche contenute in questa scheda sono frutto delle nostre esperienze pratiche e di laboratorio ed hanno carattere puramente indicativo. Proponiamo prodotti e sistemi operativi in perfetta corrispondenza con gli standard qualitativi più elevati, purché le modalità d'uso siano seguite scrupolosamente in accordo con le esigenze e le conoscenze professionali di utilizzazione. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e perciò ricade sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il nostro Ufficio Tecnico rimane comunque sempre a vostra completa disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.



NUOVA CAF S.r.l.

Via L. Einaudi, 6/7_Z.I. - 61032 Fano (PU)_ Italy

Tel. +39 0721 854235 - fax +39 0721 854596

www.nuovacaf.it - info@nuovacaf.it

Voce di capitolato

- > Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura.
- > Preparazione dei supporti mediante spazzolatura manuale o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco.
- > Applicazione di una mano di fissativo consolidante all'acqua per superfici porose ad elevata penetrazione **Hydrocrl** (CAF) con un consumo di circa 0,250 lt/mq secondo il grado di assorbimento.
- > Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all'80%. Se si dovessero verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc..., l'applicazione non deve essere iniziata.

Le indicazioni tecniche contenute in questa scheda sono frutto delle nostre esperienze pratiche e di laboratorio ed hanno carattere puramente indicativo. Proponiamo prodotti e sistemi operativi in perfetta corrispondenza con gli standard qualitativi più elevati, purché le modalità d'uso siano seguite scrupolosamente in accordo con le esigenze e le conoscenze professionali di utilizzazione. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e perciò ricade sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il nostro Ufficio Tecnico rimane comunque sempre a vostra completa disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.