



**NUOVA CAF S.r.l.**

Via L. Einaudi, 6/7\_Z.I. – 61032 Fano (PU)\_ Italy

Tel. +39 0721 854235 – fax +39 0721 854596

[www.nuovacaf.it](http://www.nuovacaf.it) - [info@nuovacaf.it](mailto:info@nuovacaf.it)

## **TURAMUR – gli stucchi**

Stucco in polvere per interno adatto per rasature e stuccature su legno e superfici murali. Ha un elevato grado di adesività ed è inodore. Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di pittura. Per interno.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Composizione:** gessi selezionati, derivati cellulósici, ritardanti di presa, additivi speciali per migliorare la lavorabilità del preparato.

**Aspetto della superficie:** opaco.

**Potere riempitivo:** ottimo.

**Carteggiabilità:** ottima.

**Tempo aperto dell'impasto:** 120-180 minuti circa, secondo le condizioni di temperatura ed umidità.

**Preparazione della pasta:** miscelare 2 parti di **Turamur** in 1 parte di acqua.

**Applicazione:** spatola o frattazzo.

**Essiccazione:** secco in profondità 16-24 ore.

### **MODALITÀ D'IMPIEGO**

*Tutti i supporti devono essere perfettamente asciutti e stagionati, esenti da qualsiasi parte friabile non ben ancorata, da eventuali colonie di muffe e da qualsiasi tipo di sporco.*

Miscelare **Turamur** con acqua fino all'ottenimento di una pasta omogenea. Aspettare almeno 5-10 minuti per permettere agli ingredienti di sviluppare al meglio le loro caratteristiche, quindi procedere all'applicazione del prodotto con l'attrezzo più idoneo rispetto alla dimensione della superficie da rasare. Dopo ogni strato è bene carteggiare la superficie per rimuovere eventuali imperfezioni. Prima dell'applicazione della pittura attendere la completa essiccazione del prodotto poi isolare con **Hidrocril**.

### **CONDIZIONI CLIMATICHE**

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l'applicazione in specifiche condizioni climatiche:

- applicare a temperature comprese tra 5°C e 35°C;
- evitare l'applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,
- evitare l'applicazione in caso di umidità;
- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore.

### **CONSIGLI UTILI:**

- conservare a temperatura ambiente,
- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso
- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc...).

**Teme il gelo.**

**Confezioni:** 1 – 5 - 20 Kg.

**Colore:** bianco.

**Lavaggio attrezzi:** usare acqua subito dopo l'uso.

Le indicazioni tecniche contenute in questa scheda sono frutto delle nostre esperienze pratiche e di laboratorio ed hanno carattere puramente indicativo. Proponiamo prodotti e sistemi operativi in perfetta corrispondenza con gli standard qualitativi più elevati, purché le modalità d'uso siano seguite scrupolosamente in accordo con le esigenze e le conoscenze professionali di utilizzazione. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e perciò ricade sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il nostro Ufficio Tecnico rimane comunque sempre a vostra completa disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.



**NUOVA CAF S.r.l.**

Via L. Einaudi, 6/7\_Z.I. - 61032 Fano (PU)\_ Italy

Tel. +39 0721 854235 - fax +39 0721 854596

[www.nuovacaf.it](http://www.nuovacaf.it) - [info@nuovacaf.it](mailto:info@nuovacaf.it)

## Voce di capitolato

- > Applicazione, su fondo già predisposto di stucco in polvere **Turamur** (CAF) per livellare le superfici murali o in legno.
- > Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all'80%. Se si dovessero verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltretutto in presenza di vento, polvere, fumi, ecc..., l'applicazione non deve essere iniziata.

Le indicazioni tecniche contenute in questa scheda sono frutto delle nostre esperienze pratiche e di laboratorio ed hanno carattere puramente indicativo. Proponiamo prodotti e sistemi operativi in perfetta corrispondenza con gli standard qualitativi più elevati, purché le modalità d'uso siano seguite scrupolosamente in accordo con le esigenze e le conoscenze professionali di utilizzazione. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e perciò ricade sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il nostro Ufficio Tecnico rimane comunque sempre a vostra completa disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.